

## ADEZIV D3 TIFEL PENTRU LEMN

### PREZENTARE

Adezivul D3 pentru lemn este dispersii de polivinil acetat, cu un coloid protector având adausuri pentru stabilizare, conservare, umezire etc. care asigură durabilitate și performanțe superioare de lipire.

Este clasificat D3 dupa norma EN 204

Produsul se utilizează în industria mobilei, tâmplăriei de orice fel, pentru încleierea lemnului masiv, plăci aglomerate, plăci fibro-lemnoase, mese, scaune etc., cu rezistenta buna a incheierii in conditii de exterior

### DATE TEHNICE

Aspect produs - dispersie omogenă fără impurități și depuneri

Conținut în substanță nevolatilă%, min	- 50
Conținut în substanță volatilă(apă)%, max	- 50
Vâscozitatea la 20°C; m Pas, min.	- 12000
Densitate la 20°C g/cm <sup>3</sup>	- 1,18
Timp de uscare (fază deschisă),minute	- 15 – 20
Rezistență încleierii la forfecare min. după 24 ore; N/mm <sup>2</sup> , med	- 9
Valoare pH	- 3,15±0,35
Temperatura minima de formare a filmului	- 5

### APLICARE

Înainte de aplicare, adezivul se omogenizează în ambalajul original.

Pe suprafețele lemnoase adezivul se aplică manual cu ajutorul unui recipient din material plastic, prevăzut cu tub prelungitor, sau cu ajutorul unei spatule dozatoare, în partea centrală a îmbinărilor, astfel încât prin presare să nu apară scurgeri.

Suprafețele ce se îmbină trebuie să fie lipsite de impurități. Temperatura de lucru se recomandă a fi minim 15°C.

Consumul specific g/m<sup>2</sup> 150-200.

Adezivul D3 se poate aplica și prin presare la cald, la temperaturi cuprinse între 60÷80 °C.

### LIVRARE

Se livrează în ambalaje din material plastic de 2,4,8 și 18 kg.

### DEPOZITAREA

Se depozitează în spații închise, acoperite la temperaturi de +5°C., maxim 30 °C

**ATENȚIE:** Sub temperatura de 0°C produsele îngheață și devin neaplicabile.

**TERMEN DE VALABILITATE:** Termenul de valbilitate este de 12 luni în ambalajul original închis.

**EDIȚIA 2013**