

## LAC DE EXTERIOR PENTRU LEMN „TIFEL”

- diluabil cu apă

- colorat

### PREZENTARE

Lacul de exterior pentru lemn este realizat pe bază de rășini acrilice și poliuretanică în dispersie apoasă cu aditivi specifici pentru aderență, întindere, duritate și coloranți speciali care asigură protecția la radiațiile UV.

Produsul este destinat colorării și lăcuirii lemnului expus în condiții de exterior: mobilier de grădină, cabane de lemn, garduri din lemn etc.

### DATE TEHNICE

Aspect produs	lichid omogen colorat
Țiimpul de scurgere Ø8mm, 20°C, sec minim	15
Conținut în substanțe nevolatile%, minim	30±1
Conținut în substanțe volatile(apă)%, maxim	70
Uscare la 20°C, umiditate relativă max. 75%	
- pentru șlefuire, minute	30-60
- pentru manipulare, ore	6-8
Rezistența peliculei la cicluri de îmbătrânire accelerată	Expunere 21 cicluri - fără modificări de peliculă
Rezistența peliculei la acțiunea razelor UV	Expunere 1000 ore - fără modificări de culoare și peliculă

### APLICAREA

Produsul se aplică pe suprafețe de lemn, șlefuite în prealabil cu abraziv granulație minim 120. Aplicarea se face prin :

- pensulare ( nu necesită diluare) – consum mediu 110÷130 g/m<sup>2</sup>/strat
- pulverizare ( se poate dilua cu până la 5% apă) – consum mediu 150÷180 g/m<sup>2</sup>/strat

Condiții de aplicare

Temperatură mediu 18÷30°C

Umiditate mediu max. 75%

Aplicarea se poate face în minim 2 straturi. Peste cel puțin 1 strat lac colorat se poate aplica 1 strat lac incolor de exterior .

**Lacul incolor de exterior nu se aplică pe suprafețe de lemn natur, nefiind asigurată protecția la radiațiile UV.**

Pentru finisaje natur se indica LAC EXTERIOR TIFEL „EXTR N”

Ustensilele de lucru se spală cu apă imediat după utilizare.

### LIVRARE

Lacul de exterior pentru lemn „TIFEL” se livrează în ambalaje din material plastic de 2,4,8,16 kg. Culorile se execută la comandă în nuanțe de cireș, mahon, nuc, teak.

### DEPOZITARE

Produsul se depozitează în spații închise, la temperatura de peste 0°C.

**ATENȚIE:** Sub temperatura de 0°C, produsul îngheață și devine neaplicabil.

### TERMEN DE VALABILITARE

12 luni în ambalaj închis, în condițiile de depozitare prevăzute mai sus.

**EDIȚIA 2016**