

**PREZENTARE**

DECOTIF este un produs destinat decorațiunilor interioare a pereților, conferind acestora un aspect plăcut cu efecte speciale.

Produsul este un sistem apos heterogen pe bază de rășini acrilice și poate fi nuanțat în diferite culori având astfel efecte policolare.

**DATE TEHNICE**

Aspect produs	- dispersie heterogenă apoasă
Culoare	- conform cartelei de culori sau orice nuanță la cerere
Vâscozitate, Brookfield la 20°C, cps	- 7000 ÷ 10.000
Uscare, la 20°C, ore	- 24
Uscare în profunzime, zile	- 5 ÷ 10
Conținut substanțe nevolatile%, minim	-
Conținut substanțe volatile(apă)%, maxim	-
Densitate la 21°C	- 1,12 ± 0,02

**PREGĂTIREA SUPORTULUI**

Înainte de aplicare stratul suport va fi pregătit corespunzător prin periere, desprăfuire, rectificarea suprafeței. În cazul pereților vopsiți cu humă, aceasta se îndepărtează prin răzuire urmată de spălare. La pereți vopsiți cu vopsele lavabile se recomandă stergerea umedă a acestora. Ulterior ca bază pentru DECOTIF se recomandă o vopsea superlavabilă *TIFEL* de preferință de exterior; culoarea acesteia poate fi aleasă în funcție de culoarea finală dorită.

**APLICAREA**

Produsul se aplică cu o pensulă lată (sau de altă dimensiune pentru diversificarea modelului dorit). Pentru a obține aspectul bicolor, ulterior peste zugrăveala aplicată se trece prin apăsare ușoară și uniformă o spatulă de plastic specială la cca 2 – 5 minute după aplicare. Produsul se aplică la temperaturi cuprinse între +8°C și +30°C.

DECOTIF nu produce noxe, și nu necesită măsuri speciale pentru utilizatori.

Echipamentul de lucru se spală cu apă.

Întreținerea pereților se face prin spălare puternică cu apă după uscarea în profunzime.

Consumul este de 250 – 300 g/mp.

**LIVRARE**

DECOTIF se livrează în ambalaje tip găleată material plastic.

**DEPOZITARE**

DECOTIF se depozitează în spații închise la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C.

**ATENȚIE:** Sub temperatura de 0°C produsul îngheță și devine neaplicabil.

**TERMEN DE VALABILITATE**

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației.