CHIT ACRILIC ”TIFEL”PENTRU LEMN

PREZENTARE

Produsul este destinat chituirii suprafetelor din lemn cu noduri si crapaturi. Se caracterizeaza prin timp redus de uscare, slefuibilitate buna si acceptanta de culoare a baitului sau impregnantului produse de SC TIFEL

DATE TEHNICE

Aspect produs	- dispersie omogenă culoare conform mostra
Densitate relativă la 20ºC, g/cm3	- 1,75 ± 0,02
Uscare pentru slefuire (23ºC, umiditate max. 75%) ,ore	- min. 1/mm grosime
Conţinut în substanţe nevolatile %, minim	- 84
Conţinut în substanţe volatile (apă) %, maxim	- 16
Consum specific (kg/strat)	- cca 1,5 kg/m²/mm grosime

APLICARE

Se aplica ca atare, nediluat, cu ajutorul unui spaclu. La reparatii grosiere se recomanda aplicarea in straturi succesive cu uscare intre ele cu interval de minim 90 minute. Dupa uscare (cca 60 minute) se slefuieste si se indeparteaza pulberea; cu cat baituirea se face la interval mai mic imediat dupa uscare si slefuire, acceptanta fata de bait sau impregnant este mai buna. Conditii de mediu pentru aplicare;

- temperatura suport si ambient sa fie cuprinsa intre 10°C si 25°C;
- umiditatea relativa cca 75%;
- umiditate suport max . 12%

LIVRARE

Chitul acrilic pentru lemn se livrează în ambalaj din material plastic de 0,200 kg , 0500 kg sau alte capacitati la solicitarea clientrului.

DEPOZITARE

Produsul se depozitează în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5ºC şi +25ºC.

ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC produsul îngheaţă şi devine neutilizabil.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 12 luni, în ambalajul original închis în condiţiile de depozitare de mai sus.

EDIŢIA 2025