

## CHIT ACRILIC "TIFEL" PENTRU LEMN

### PREZENTARE

Produsul este destinat chituirii suprafețelor din lemn cu noduri și crăpături. Se caracterizează prin timp redus de uscare, slefuitabilitate bună și acceptanță de culoare a bătului sau impregnantului produse de SC TIFEL.

### DATE TEHNICE

Aspect produs	- dispersie omogenă culoare conform mostra
Densitate relativă la 20°C, g/cm <sup>3</sup>	- 1,75 ± 0,02
Uscare pentru slefuire (23°C, umiditate max. 75%) ,ore	- min. 1/mm grosime
Conținut în substanțe nevolatile %, minim	- 84
Conținut în substanțe volatile (apă) %, maxim	- 16
Consum specific (kg/strat)	- cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm grosime

### APLICARE

Se aplică ca atare, nediluat, cu ajutorul unui spaclu. La reparații grosiere se recomandă aplicarea în straturi succesive cu uscare între ele cu interval de minim 90 minute. După uscare (cca 60 minute) se slefuiește și se îndepărtează pulberea; cu cât bătuirea se face la interval mai mic imediat după uscare și slefuire, acceptanța față de băt sau impregnant este mai bună. Condiții de mediu pentru aplicare;

- temperatura suport și ambient să fie cuprinsă între 10°C și 25°C;
- umiditatea relativă cca 75%;
- umiditate suport max . 12%

### LIVRARE

**Chitul acrilic pentru lemn** se livrează în ambalaj din material plastic de 0,200 kg , 0500 kg sau alte capacități la solicitarea clientului.

### DEPOZITARE

Produsul se depozitează în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

**ATENȚIE:** Sub temperatura de 0°C produsul îngheață și devine neutilizabil.

### TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 6 luni, în ambalajul original închis în condițiile de depozitare de mai sus.

**EDIȚIA 2016**