

## IMPREGNANT CERAT PENTRU LEMN

### PREZENTARE

Impregnantul cerat pentru lemn este un produs realizat pe bază de copolimeri acrilici și ceruri hidrofobe în dispersie apoasă cu aditivi speciali și fungicizi care asigură protecția peliculei prevenind apariția ciupercilor.

Se caracterizează printr-o putere mare de pătrundere în lemn, la un timp de uscare relativ scurt, realizând o bună umplere a porilor și rezistență foarte bună la apă.

Se utilizează în finisarea lemnului expus în exterior.

### DATE TEHNICE

Aspect produs	- lichid omogen incolor sau colorat conform mostra
Timpul de scurgere	
CF Ø 4 mm, 23°C, sec.	- 12-14
Conținut în substanțe nevolatibile%	- 18±0,5
Conținut în substanțe volatibile (apa)%, maxim	-81

### APLICARE

Aplicarea se face lemn crud, în 2 straturi succesive la un interval de maxim 1 ora. Se aplică nediluat. Nu se aplică ulterior lac.

Produsul se aplică pe suprafețe din lemn curate, șlefuite în prealabil cu abraziv cu o granulație de minim 80. Aplicarea se face prin imersie sau pensulare cu un consum mediu de 180÷200 g/m<sup>2</sup>; surplusul rezultat la imersie se uniformizează prin scurgere deasupra vâniei de imersie.

Timpul de imersie indicat este de cca 5 secunde.

A se omogeniza bine înainte de utilizare.

### CONDITII DE APLICARE

Temperatura mediu	- 15 ÷ 25°C
Umiditate medie max.	- 75%
Umiditate suport max.	- 12-15%

Nu se recomandă aplicarea la soare.

Produsul colorat asigură protecție la radiațiile UV.

Ustensilele de lucru se spală cu apă imediat după utilizare.

### AMBALARE ȘI LIVRARE

Produsele se livrează în ambalaje de plastic de 2,4,8,15 kg sau alte capacități la solicitarea clientului.

### DEPOZITARE

Depozitarea se face în spații închise la temperaturi cuprinse între 4 și 35°C

**ATENȚIE:** Sub temperatura de 0°C produsul îngheață și devine neaplicabil !

### TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 12 luni în ambalajul original închis, în condițiile de depozitare prevăzute mai sus.

**EDIȚIA 2016**