



KLARGRUND TIXOTROP

PREZENTARE

KLARGRUND TIXOTROP „Tifel” este un produs incolor realizat pe bază de rășini acrilice cu aditivi specifici pentru aderență, șlefuitabilitate, întindere, conceput special pentru aplicarea prin pulverizare pe verticala și elemente profilate.

Produsul este destinat grunduirii lemnului (mobila, parchet și alte elemente din lemn) înainte de lacuirea cu lac de mobila sau parchet marca „Tifel”. Grundul asigură umplerea porilor, având o foarte bună șlefuitabilitate și conferind un aspect de claritate peliculei finale. Înainte de utilizare produsul se amestecă pentru omogenizare în ambalajul original.

DATE TEHNICE

| | | |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Aspect produs | : | lichid omogen opalescent |
| Vâscozitate: | : | 18-20 sec. (CF nr.8, 23°C) SR EN ISO 2431-1997 |
| Conținut în substanțe nevolatile%, minim | : | 33% ± 1% |
| Continut în substanțe volatile (apa)% maxim | : | 67 % |
| Aspect peliculă | : | netedă, uniformă |
| Timp de uscare la 20°C | : | |
| • pentru șlefuire, minute | : | 60 |

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pregătirea suprafeței lemnului se face prin șlefuire cu minim două granulații(80,120) și desprăfuire. Se indică și umectarea după prima șlefuire, acolo unde esența utilizată permite.

APLICARE

Aplicarea se va face la vâscozitățile de livrare prin pulverizare. Se poate dilua cu maxim 8% apă. Se poate aplica și prin pensulare.

Condiții de aplicare:

| | | |
|----------------------|---|----------|
| Temperatura mediului | : | 18-30°C |
| Umiditatea mediu | : | max. 75% |
| Temperatură produs | : | 18-30°C |
| Umiditate suport | : | max. 12% |

Consumuri specifice

| | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| Pulverizare | : | 130-150 g/m ² /strat |
|-------------|---|---------------------------------|

În funcție de tipul finisajului dorit se recomandă:

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| Pori semiînchiși | 1 strat |
| Pori închiși | 2 straturi cu uscare și șlefuire între ele. |

Peste stratul de grund se aplică lacul de mobilă sau parchet diluabil cu apă produs de SC TIFEL SRL lucios, semimat sau mat.

Materialele de lucru se vor curăța prin spălare cu apă în cel mult 20 minute de la utilizare.

LIVRARE

Klargrund tixotrop se livrează în ambalaje din material plastic de 16 kg sau alte ambalaje stabilite de comun acord între furnizor și beneficiar. Depozitarea se face în spații închise, la temperaturi cuprinse între 5 și 30°C.

DEPOZITARE, TRANSPORT

Depozitarea se face în spații închise, la temperaturi cuprinse între 5 și 30°C.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, la temperatura de peste 0°C

ATENȚIE: Sub temperatura de 0°C, produsul îngheață și devine neaplicabil.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 12 luni în ambalaj închis, în condițiile de depozitare prevăzute.