

VOPSELE TIFEL PENTRU ȚIGLĂ

PREZENTARE

Vopselele pentru țiglă sunt produse fabricate pe bază de rășini acrilice, cu umpluturi de calitate superioară, tratate superficial, adausuri pentru stabilizare, dezinfecție, uscare și pigmenți cu rezistență la intemperii.

Vopselele se aplică pe țigle ceramice sau din mortar de ciment asigurând o bună expunere în mediul natural și urban-industrial și o comportare corespunzătoare la acțiuni fizico-chimice cum ar fi: aderența la suport, lovire, zgâriere, putere de acoperire, duritate și rezistență la apă.

DATE TEHNICE

Aspect produs	-dispersie omogenă stabilă
Culoare	-conform etalon
Densitate, 21°C g/cm ³	-1,5±0,2
Vâscozitate, la 20°C	
cu ø8 mm, sec, minim	-15
Uscarea, la 20°C ore max	-4
Conținut în substanțe nevolatile, % minim	-50
Conținut în substanțe volatile(apă), % maxim	-50

Vâscozitatea produselor se poate regla ulterior cu apă .

PREGĂTIREA SUPORTULUI

În cazul țiglei vechi se îndepărtează stratul de praf, mușchi, prin periere, sau spălare sub jet puternic și după uscare se aplică stratul de vopsea.

În cazul țiglei noi se aplică vopseaua pe suprafețe bine uscate.

APLICARE

Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă bine în ambalajul original. Se recomandă aplicarea cu pensula, rola sau industrial prin pulverizare (prin reglarea corespunzătoare a vâscozității, cu apă în proporție de maxim 5%).

Consumul specific este de 100 -150 gr/m²/strat în funcție de suport.

Se indică aplicarea produsului în două straturi.

LIVRARE

Vopselele TIFEL pentru țigle se livrează în ambalaje tip găleată, din material plastic, ermetic închise ermetic cu o capacitate de 20 kg.

DEPOZITARE

Vopselele TIFEL pentru țigle se depozitează în spații închise, acoperite, la temperaturi de peste 5°C iar transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

Atenție: Sub temperaturi de 0°C produsele îngheață și devin neaplicabile.

TERMEN DE GARANȚIE

Termenul de garanție este de 6 luni în ambalajul original, închis, în condițiile de depozitare și de transport de mai sus.